



**Tämä suojausteippi
voi aiheuttaa
tuoteriippuvuutta!**



PROFESSIONAL
SEAL | BOND | TAPE | SPRAY TECHNOLOGY



CG PROFITAPE™
EASY TEAR **PTE15-PS**

Uusi ammattilaisten suosikkiteippi suojaukseen!

Suojausteippi PTE15-PS Easy Tear on tummansininen erittäin korkeatasoinen, helposti ja siististi käsin katkaistava PVC suojausteippi, joka soveltuu pitkäkestoiseen tilapäissuojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa niin sisällä kuin ulkona. Tavallisia suojausteippejä paksumpi 0,15 mm Easy Tear PVC selkämateriaali antaa merkittävästi paremman, luotettavamman ja kestävämmän suojan. Easy Tear "krepattu" pinta mahdollistaa teipin helpon ja nopean katkaisemisen käsin. Ei veny vedettäessä rullalta, jolloin tavallisten, ohuempien PVC suojausteippien kaltainen, asennusvirheitä aiheuttava teipin venymäjännite saadaan minimoitua → luotettavampaa ja kustannustehokkaampaa suojausta. Pieni sisähylsy = kätevä taskukoko. Ilmasto-olosuhteista ja kiinnityspinnasta riippuen teippi voi olla kiinnitettynä 1–6 viikkoa. Antaa erittäin hyvän suojan sileillä ja hieman karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla. Teipin asentamista ei suositella alle +5°C:n lämpötiloissa. Laadukas ja luotettava rakentajan "yleisteippi" rakennusteollisuuteen. Suojausteipeillä suojataan, paikataan, eristetään, peitetään ja ennaltaehkäistään työkohteiden vauriot. Luonnonkumiliiman ja vahvan selkäineen yhdistelmän ansiosta teippi soveltuu myös materiaalien turvalliseen niputtamiseen.

Tekniset tiedot:

- selkämateriaali: Easy Tear PVC ("krepattu")
- liima-aines: luonnonkumi
- kalvon paksuus 0,15 mm
- vetolujuus 20 N/cm
- venymä 150 %
- irrotuslujuus 180 asteen vetokulmassa 1,5 N/cm
- asennuslämpötila +5...+80°C
- lämpötilankesto asennettuna -5...+80°C
- rullakoko: 48 mm x 30 m, 36 rll/ltk



Arvioitu käyttöikä ilman irrotusjälkiä:

- betoni/tiili – 5 viikkoa
- kipsi – 1 viikko
- uPVC/PVC – 2 viikkoa
- anodisoitu alumiini – 3 viikkoa
- keramiikka – 5 viikkoa
- lasi – 3 viikkoa
- puu – 1 viikko
- kupari – 3 viikkoa

Jos teippiä käytetään tietyillä pinnoilla, kuten vesipohjaisilla ja nitrolakkapinnoilla, vesipohjaisilla maalipinnoilla, metallissa tai luonnonkivessä, teipistä voi jäädä liimajälkiä. Suosittelemme 48 tunnin koekäyttöä soveltuvuuden varmistamiseksi. Jos teippiä ei poisteta ammattimaisesti puupinnoilta, pinta saattaa vioittua. Huonosti kiinnittynyt rappaus, maali tai lakka voi vahingoittua tai irrota, kun teippi poistetaan.

HUOM! Useimmat pinnoitemateriaalien valmistajat kieltävät teippaamisen suoraan pinnoitemateriaaleihin (muovimatot, linoleumi, parketit, laminaatit, jne.). Tästä syystä teipin käytön salliminen pinnoitemateriaaliin on aina varmistettava kyseisen materiaalin valmistajalta / toimittajalta tai testattava itse riittävän pitkä ajanjakso.