

PAH&VOC PINNOITE+

2-komponenttinen korkean kiintoainepitoisuuden omaava joustava pinnoite, jossa on bio-kalvoa muodostava ainesosa, jota voidaan levittää mineraalisille alustoille estämään seinien tai lattioiden kautta tunkeutuvien haitta-aineiden pääsyn asuinympäristöön.

KUVAUS	PAH&VOC PINNOITE+ on kiinteäksi ja joustavaksi muodostuva bio-kalvopinnoite. Kuivuu nopeasti ja muodostaa kestävä ja joustavan pinnoitteen, joka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön ja kestää kemikaaleja. Pinnoite soveltuu kaikkien PAH-yhdisteiden ja muiden haitallisten aineiden haitta-ainekapselointiin.
EDUT	» Lähes hajuton levityksen aikana. » Kapselointipinnoite PAH:lle, VOC:lle ja nousevaa kosteutta vastaan. » Yhden kammion testimenetelmä läpäisty PAH:lle and VOC:lle. (Testaaja AFRY) » M1 sisäilmaluokiteltu.
LEVITYS	» Varmista, että alusta on yhtenäinen, pölytön ja ehjä. Varmista, että alusta on puhdas kaikista aineista, jotka voivat vaarantaa tarttuvuuden, kuten öljy tai muut aineet. Imuroi kaikki irtomateriaali ja pöly. » Lisää kiihdytin (komponentti B) värilliseen komponenttiin A ja sekoita mekaanisesti vähintään 3 minuuttia alhaisella nopeudella, kunnes seos on homogeeninen. Vältä ilman joutumista pinnoitteen joukkoon. Kerää aine myös astian sivuilta varmistaaksesi oikeat ainemäärät seokseen. Huonosti sekoitetussa seoksessa jotkin alueet voivat pysyä märkinä tai ristikset eivät ole riittävän vahvoja ja saattavat menettää asianmukaiset suojaominaisuudet. » Kaada ja levitä välittömästi seos alustalle ja aloita levitys telalla, siveltimellä tai lastalla. Sekoitettun tuotteen käyttöaika astiassa on 20 minuuttia. » Anna kuivua; tämä voi kestää 5-6 tuntia olosuhteista riippuen. » Kuivumisen jälkeen, mieluiten seuraavaan päivään mennessä, levitä toinen kerros samalla ainemäärällä ja samalla menetelmällä. Anna kuivua vähintään yön yli ennen kävelyliikenteen sallimista. » Erittäin huokoisilla pinnoilla saattaa olla tarpeen levittää kolmas kerros, jos kaikki huokokset eivät ole peitossa. Tällöin ensimmäinen kerros toimii täyttöpohjusteena. » Varmista tuuletus levityksen aikana kuivumisen ja kalvon muodostumisen nopeuttamiseksi. » Puhdista työkalut liuottimella, kuten lakkabensiinillä tai asetonilla. » Mikäli pinnoite jatkokäsitellään tasoitesementillä tai mineraaliliimalla, hiekoita toisen kerroksen PAH&VOC PINNOITE+ kvartsihiekillä, jonka raekoko on 0,1–0,6 mm. Ylimääräinen hiekka poistetaan harjaamalla ja imuroimalla. Tämä varmistaa paremman tartunnan.
OMINAISUUDET	» Tiheys : 1,1 kg/l » Käyttöaika: 20 – 30 minuuttia, olosuhteista riippuen » Väri : Valkoinen (Mustaa väriä voidaan lisätä, jotta saadaan harmaa) » Kuivumisaika : Normaaleissa olosuhteissa, pinnoite kuivuu 5-6 tunnissa » Säilyvyys : Vähintään 12 kuukautta.
PAKKAUS	10 kg yhdistelmäpakkaus: - Komponentti A: 7,5kg - Komponentti B: 2,5kg
SÄILYTYS	0–20 °C; säilytettävä kuivassa, suojattuna suoralta auringonvalolta; säilyvyys: vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä, alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
TURVALLISUUS	Konsultoi käyttöturvallisuustiedotetta (SDS) ennen käyttöä.